

Kiilto Solid Клей для паркета



ПВА-клей с высоким содержанием сухого вещества для приклеивания звукоизолирующей пробки, мозаичного и штучного паркета. В качестве основания в зависимости от типа паркета могут быть достаточно прочный бетон, ровнитель для пола или фанера.



- для приклеивания мозаичного паркета и звукоизолирующей пробки
- высокое содержание сухого вещества

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для приклеивания мозаичного паркета и звукоизолирующей пробки. Применяется также для приклеивания массивного штучного паркета на фанерное основание, когда паркет прикрепляется к основанию также и механически. Клей может использоваться на объектах с системами теплых полов. Сертификат M1: сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве основания для приклеивания могут быть затертый бетон, фанера, ДСП, пробковая плита или деревянный пол. Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и других ухудшающих адгезию факторов. При необходимости бетонное основание можно выровнять, используя ровнитель для пола производства Kiilto Oy, подходящего в качестве основания под мозаичный паркет, напр. Fiberflex DF.

Приклеивание должно выполняться в условиях нормальной для данного помещения температуры и влажности. Дать паркету и клею достичь такой же нормальной температуры и влажности помещения. Ровный слой клея наносится на основание зубчатым шпателем на участок, который может быть покрыт паркетом за время, в течение которого клеевая поверхность остается свежей. Паркетные планки прижимаются к основанию. Убедиться, что клей полностью "смочил" нижнюю поверхность паркета. Между неподвижными конструкциями, как стена и паркет, оставить зазор 10 -15 мм. Шлифование паркета рекомендуется проводить не раньше, чем через 3-6 суток после приклеивания.

ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ	бетон: макс. 3,0 р-% или 80 % RH дерево: 8-12 %
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ	ок. 20 мин (+20 °C, 50 % RH)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18-25 °C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Замерзает (клеевой шов выдерживает холод)
РАСХОД	1,7 м ² / л
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ок. 1,3 кг/л
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ПВА
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	15 л
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре выше +1°C три года. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com