



ЛИТОКС®
ПРОДУКТ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



ГРУНТОВКА ВЕТОНОКОНТАКТ 15 КГ.

Бетоноконттакт - специальный адгезионный грунт с кварцевым наполнителем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонокontakt - специальный адгезионный грунт с кварцевым наполнителем, предназначен для предварительной обработки внутри и снаружи здания плотных, гладких, слабо впитывающих оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, плотных минеральных оснований и т.п.), перед нанесением гипсовых, цементных, полимерных и воднодисперсионных штукатурок, также подходит для нанесения на старые масляные краски, не поддающиеся полному удалению, и для покрытий из керамической плитки перед укладкой новой плитки.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

Бетонокontakt упрочняет поверхность, придает шероховатость гладким поверхностям, повышает сцепление штукатурки, клея для плитки с обработанным основанием. Экологически чистый, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, не имеет запаха, не содержит органических растворителей и вредных для здоровья и окружающей среды веществ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонокontakt готов к применению, не требует разбавления. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Промороженные поверхности необходимо предварительно разморозить, а влажные просушить. Перед применением тщательно перемешать. Наносить при помощи малярной кисти при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 5)\%$ равномерно в один слой, в зависимости от поверхности и желаемого результата наносить в два слоя с интервалом от 3-х до 5-ти часов.

Время полного высыхания:

24 часа при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 5)\%$.

Расход: 250 - 350 г. на 1м^2 в 1 (один) слой.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, кварцевый песок, наполнитель, модифицированные добавки, вода.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$.